

KERATHERM 44 BR


Ref. č.:

DoP č.: K10-2013



15
EN 771-1:2011

NB č.: 1020-CPR-060023008



závod Šlapanice, Hřbitovní 1643
664 51 Šlapanice, IČ 25828584

určené použití: pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva

Typ prvku:	LD	Kategorie:	I
Délka (mm):	190	Pevnost v tlaku (N/mm ²):	10 NPD
Šířka (mm):	440	Přidrżnost (N/mm ²):	0,30
Výška (mm):	249	Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K):	NPD
Tolerance průměrné hodnoty:	T1+	Propustnost vodních par μ:	5/10
Rozpětí:	R2+	Trvanlivost:	F0
Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm):	0,8	Nasákavost (%):	NPD
Rovinnost ložných ploch (mm):	0,3	Obsah aktivních rozpustných solí:	S0
EC6 - Skupina prvků:	3	Vlhkostní roztažnost:	NPD
Objemová hmotnost prvku (kg/m ³)	750	Reakce na oheň:	A1
Třída:	D2	Nebezpečné látky:	neobsahuje



KERATHERM 44 BR



Ref. č.:

DoP č.: K10-2013



15
EN 771-1:2011

NB č.: 1020-CPR-060023008



závod Šlapanice, Hřbitovní 1643
664 51 Šlapanice, IČ 25828584

určené použití: pro stěny, pilíře a příčky chráněného zdiva

Typ prvku:	LD	Kategorie:	I
Délka (mm):	190	Pevnost v tlaku (N/mm ²):	10 NPD
Šířka (mm):	440	Přidrżnost (N/mm ²):	0,30
Výška (mm):	249	Tepelná vodivost λ10,dry,unit (W/m·K):	NPD
Tolerance průměrné hodnoty:	T1+	Propustnost vodních par μ:	5/10
Rozpětí:	R2+	Trvanlivost:	F0
Rovnoběž. rovin ložných ploch (mm):	0,8	Nasákavost (%):	NPD
Rovinnost ložných ploch (mm):	0,3	Obsah aktivních rozpustných solí:	S0
EC6 - Skupina prvků:	3	Vlhkostní roztažnost:	NPD
Objemová hmotnost prvku (kg/m ³)	750	Reakce na oheň:	A1
Třída:	D2	Nebezpečné látky:	neobsahuje

